

ACRYLIT-SL

tynek cienkowarstwowy

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń FASADEX. Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD.

RODZAJ PODŁOŻA

Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki cementowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (warstwa zbrojąca min. 3dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podkładowego GRUNLIT SL, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany).

SPOSÓB UŻYCIA

Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągając i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie przecierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury. Przestrzegać zasady nakładania „mokre na mokre”. Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, nierdzewne pacy stalowe, kielnie oraz pacy plastikowe.

WARUNKI WYKONANIA

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temp. od +5oC do +25oC. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nieprzewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dodanie wody w ilości max. 1%. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

Właściwości	Jednostka	Wartość
Gęstość objętościowa	kg/dm ³	ok. 1,9
Czas wysychania	h	ok. 6
Czas pełnego utwardzenia	doba	ok. 2
Konsystencja wg stożka opadowego	cm	ok. 11
Uziarnienie:	mm	
baranek:		1,5; 2,0; 2,5
kornik:		2,0; 2,5;
Zużycie w zależności od grubości ziarna:	kg/m ²	0,2 – 0,4
baranek:		
1,5		2,5 – 2,8
2,0		3,1 – 3,3
2,5		3,8 – 4,4
kornik:		
2,0		3,3 – 3,7
2,5		3,8 – 4,3

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5oC do +25oC – 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temp. 20 oC i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt chronić przed dostępem dzieci. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę, używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

OPAKOWANIE

Jednostkowe: wiaderko 25kg Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

SKŁAD: emulsje silikonowe, dyspersja polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, pigmenty i dodatki

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD lub dostarczonego wzoru

Posiada atest PZH, PKWiU: 24.30.22-60.31

